

阿拉新 816 ATLASENE 816

阿拉新 816 是防水革用硬、脆蜡，它能保持或提高皮革的动态防水性（Maeser）。阿拉新 816 涂饰的皮革有极佳的疏水性，变色效果明显。

类 型： 油性变色油蜡
成 份： 硬蜡
活性物质： 100%
溶 点： 58~60℃

特性

建议应用阿拉新 816 在逆向热辊涂机上使用（65~70℃），使用量根据所需的变色效果来确定，通常用量在 8~16 克 / 平方英尺。

为了取得最好的防水效果，辊涂后皮革需在 80~90℃ 完全干燥，并且静置 24 小时以上。