

阿拉新 JD ATLASENE JD

类 型： 变色蜡
成 份： 蜡，羊毛脂衍生物和凡士林
外 观： 棕色蜡状物
含 水 量： 无
溶 点： 46~52℃

特性

阿拉新 JD 可在复鞣用也热辊涂用于 pull up 革。

阿拉新 JD 可和阳离子油，阿拉素 KLW 及阿拉素 310-L 合用，也可与阴离子油，柔利卡 575-S 合用。

建议加脂使用削匀蓝湿革重的 6-9%，涂饰 8-14 克 / 每平方英尺。
两次滚涂之间推荐用烘道彻底烘干。