

## 阿拉素 310 – L ATLASOL 310 - L

类 型： 高浓型弱阳离子加脂剂  
成 份： 羊毛脂、高度精炼牛蹄油和合成鲸蜡油  
外 观： 棕色液体（室温下）  
活性物质： 100%  
pH 值（10%溶液中）： 4~5.0  
电 荷： 弱阳离子  
乳液稳定性： 一般

### 特性

1. 阿拉素 310 – L 一般用于重革和油腊变革的加脂。
2. 阿拉素 310 – L 可单独或搭配阿拉素 KLW 用于油腊变革的前处理（热加脂鼓内温度应在 55℃~60℃阿拉素 310 – L 稀释液的温度也应在 50℃这样才能使油脂分布渗透均匀。）

### 应用建议

1. 软油变色革 6~8%

\* 油变效应需经高温熨烫