

阿拉素 K LW ATLASOL K LW

类型：热加脂的油脂混合物。
适用范围：油 / 蜡变色革、疯马革、打蜡皮
成份：蜡、天然油脂
电荷：阳离子型
熔点：43℃~50℃
外观：棕色的膏状物
活性物质：100%
pH 值（10%溶液中，50℃）：3~5

特性

1. 阿拉素 K LW，它能给予皮革高度的“变色”效应；
2. 阿拉素 K LW，能给予皮革表面良好的蜡质感，经抛光处理后，可呈现明显的对比色差；
3. 阿拉素 K LW，可应用在转鼓的加脂和涂饰的辊涂工序。

应用建议

- 一. 转鼓加脂：
1. 油蜡变色革：8~12%
 2. 打蜡革：1~2%
- 二. 涂饰辊涂：
1. 油蜡变色革：
 2. 疯马革：

必须用 50℃ 以上温度，先熔化再稀释