

阿拉素 SWK ATLASOL SWK

成 份 : 硫酸化和亚硫酸化的天然油脂和合成油的混合物
外 观 : 浅棕色液体
水份含量 : 39~41%
游离脂肪酸: 2.5~6.5%
pH 值 (10% 溶液中) : 7.0~8.0
电 荷 : 阴离子
乳液稳定性: 稳定

特性

1. 阿拉素 SWK 适用于各种软度的皮革。
2. 阿拉素 SWK 和各种天然油脂和矿物油脂, 或者阿特拉斯的其它阴离子性油脂具有良好的相容性。
3. 阿拉素 SWK 能赋予皮革优良的手感、丰满度, 以及优异的耐光和耐热性能。

应用建议

1. 根据皮革类型不同: 6~ 14%